

D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanki asfaltowej- warstwa scieralna.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych^W budowanych na gorąco ~~w~~ boczna ul.B. Żeleńskiego Chetmie Śląskim.

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowane jako dokument przetargowy w zleceniu i wykonaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej grubości 4 cm w konstrukcji drogi transportu rolnego wymienionych w punkcie 1.1.

5.6. Wbudowanie mieszanki

5.6.1. Przygotowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej podłoże winno być skroplone emulsją bitumiczną.

5.6.2. Warunki ogólne

Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni musi odbywać się w warunkach atmosferycznych sprzyjających, w temperaturze powyżej 10 C .

5.6.3. Warunki dla układarki.

Układanie mieszanki winno się odbywać przy użyciu mechanicznej układarki.

5.6.4. Układanie